



0958-CPD-DK005/1,2,3,4

306/05/02

06

PN EN 13970

Informacja techniczna

Mogat Bärenhaut V 60 AL S4

Producent:**MOGAT WERKE Adolf Böving GmbH**

Gaßnerallee 15

D-55120 Mainz

Zakłady produkcyjne:

Gaßnerallee 15, D-55120 Mainz

Carolus-Magnus-Straße 35-47, D-45356 Essen

Lahnstraße 24, D-56412 Nentershausen

Gewerbeparkstraße 18, D-16356 Seefeld

<i>Opis wyrobu:</i>	papa parochronna Mogat
<i>Długość rolki</i>	5 m
<i>Szerokość rolki</i>	1 m
<i>Grubość</i>	4,0 mm
<i>Wkładka nośna</i>	welon szklany 60 g/m ² + folia aluminiowa
<i>Wierzchnia strona</i>	talk
<i>Spodnia strona</i>	folia PE

Zastosowanie: Bitumiczna papa zgrzewalna Mogat Bärenhaut V 60 AL S4 do stosowania jako warstwa parochronna do wielowarstwowych pokryć dachowych

Sposób kładzenia: Papę zgrzewać na gorąco na całej powierzchni podłoża. Nie należy układać w temperaturze poniżej 5°C.

Ogólna informacja dla klienta: Mogat Bärenhaut V 60 AL S4 składować w pozycji stojącej oraz chronić przed gorącem i wilgocią.
Papy bitumiczne można bez uszczerbku dla środowiska utylizować termicznie według europejskiego wykazu odpadów EWC numer 17 03 02 „Mieszanki bitumiczne”.

Właściwości	Rodzaj badania/ klasyfikacja	JM	Dane producenta
Odporność na ogień zewnętrzny	ENV 1187	-	
Reakcja na ogień	EN 13501-1		B2
Wytrzymałość na rozciąganie/wydłuż. podłużne	EN 12311-1	N/50mm	≥ 400
Wytrzymałość na rozciąganie/wydłuż. poprzeczne	EN 12311-1	N/50mm	≥ 300
Wydłużenie	EN 12311-1	%	2
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	0°C
Wodoszczelność	EN 1928:2000 Badanie A lub B	-	≥ 2
Prostoliniowość	EN 1848-1	-	spełnia
Odporność na wysoką temperaturę	EN 1110	°C	+ 70
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	%	0,2
Przyczepność posypki	EN 12039	%	30
Odporność na przenikanie pary wodnej	EN 1931	-	≥ 750.000

Dane liczbowe są wartościami nominalnymi podlegającymi statystycznym odchyleniom. Zastrzega się prawo do zmian. Dane odpowiadają naszej najlepszej wiedzy, ale nie stanowi to podstawy do zobowiązania. Obowiązuje każdorazowo najnowsza wersja informacji technicznej.