

0958 - CPD - DK005/3

Załącznik 1

Lista produktów Zakład Seefeld

Rodzaj	Wiersz	Spec.	Artykuł	Zakres stosowania	Norma	DIN	Wkładka (g/qm)	Subst. rozp. (g/qm)	Grubość (mm)	Giętkość (°C)	Odporność na spływanie (°C)	Siła rozciąg. l/q (N)	Wydłuż. l/q (%)	Dług./szer.rolki (m/m)
Papy zgrzewalne top-elastomer	1	1	Alligatorhaut, EN	wierzchniego krycia	≥52133		Spunbond PV 250	-	5,5	-37	≥115	≥1000/1000	≥50/50	5/1
	2	0	Alligatorhaut-E, EN	wierzchniego krycia	≥52133		Spunbond PV 250	-	5,5	-37	≥115	≥1000/1000	≥50/50	5/1,08
Papy na "dachy zielone"	3	0	Mogaplan Wurzelstoppbahn FLL Cu	wierzchnia odporna na przera- stanie korzeni "zielony dach"	52133		Cu / PV	-	5	-25	100	-	-	5/1
	4	1	Mogaplan Wurzelstoppbahn FLL Rutex 3103	wierzchnia odporna na przera- stanie korzeni "zielony dach"	52133		PV 250	-	5	-25	100	800/800	40/40	5/1
Papy zgrzewalne elastomerowo-bitumiczne	5	1	Mogaplan PYE PV 250 S5 talk	1. warstwa uszczelniająca	52133		PV 250	-	5	-25	100	800/800	40/40	5/1
	6	1	Mogaplan PYE PV 250 S5 grün, EN	wierzchniego krycia	52133		PV 250	-	5,2	-25	100	800/800	40/40	5/1
	7	1	Mogaplan PYE G200 S4	1. warstwa uszczelniająca	52133		G 200	-	4	-25	100	1000/1000	2/2	5/1
	8	2	Mogaplan PYE V60 S4	dodatk. warstwa uszczelniająca			GV 60	-	4	-25	100	500/400	3/3	5/1
	9	2	Mogaplan DD PYE PV 250 DD grün, EN	wierzchniego krycia	52132		PV 250	2100	-	-25	100	800/800	40/40	5/1
	10	2	Mogaplan DD PYE PV 250 DD besandet	1. warstwa uszczelniająca	52132		PV 250	2100	-	-25	100	800/800	40/40	5/1
	11	0	Mogaplan-Plus PV 5 PYE PV 250 S5 talk	1. warstwa uszczelniająca	≥52133		PV 250	-	5	-30	≥130	1000/1000	40/40	5/1
	12	0	Mogaplan-Plus PV 5 PYE PV 250 S5 grün, EN	wierzchniego krycia	≥52133		PV 250	-	5,2	-30	≥130	1000/1000	40/40	5/1
	13	2	Mogaplan PYE PV 200 S4 talk	1. warstwa uszczelniająca	wg 52133		PV 250	-	4	-25	100	800/800	40/40	5/1
	14	0	Mogaplan-Plus G4 PYE G 200 S4	1. warstwa uszczelniająca	≥52133		G 200	-	4	-30	≥130	1000/1000	2/2	5/1
Papy zgrzewalne	15	1	Bärenhaut V60 S4	dodatk. warstwa uszczelniająca	52131		GV 60	-	4	0	70	400/300	2/2	5/1
	16	1	Bärenhaut V60 S4 grün	wierzchn. krycia bud. drugorzędne	52131		GV 60	-	4,2	0	70	400/300	2/2	5/1
	17	2	Bärenhaut V60 S5	dodatk. warstwa uszczelniająca	-		GV 60	-	5	0	70	400/300	2/2	5/1
	18	1	Bärenhaut G200 S4	1. warstwa uszczelniająca	52131		G 200	-	4	0	70	1000/1000	2/2	5/1
	19	1	Bärenhaut G200 S4 grün	wierzchn. krycia bud. drugorzędne	52131		G 200	-	4,2	0	70	1000/1000	2/2	5/1
	20	1	Bärenhaut G200 S5	1. warstwa uszczelniająca	52131		G 200	-	5	0	70	1000/1000	2/2	5/1
Paroizolacja	21	1	Bärenhaut G200 + Al S4	paroizolacja	-		Al/G 200	-	4	0	70	1000/1000	2/2	5/1
	22	2	Bärenhaut G200 + Al S5	paroizolacja	-		Al/G 200	-	5	0	70	1000/1000	2/2	5/1
	23	1	Bärenhaut V60 + Al S4	paroizolacja	-		Al/GV	-	4	0	70	400/300	2/2	5/1
	24	0	Mogaplan-Plus VAL PYE V60 + Al S4	paroizolacja elastomer	-		Al/GV	-	4	-30	110	400/300	3/3	5/1
	25	0	Mogaplan-Plus GAL PYE G200 + Al S4	paroizolacja elastomer	-		Al/G 200	-	4	-30	110	1000/1000	2/2	5/1
Papa dachowa bitumiczna z włókniną szklaną	26	1	Mogat-V 13 besandet	warstwa pośrednia	52143		GV 60	1300	-	0	70	400/300	2/2	10/1
Papy dachowe uszczelniające	27	1	Mogat-G 200 DD besandet	warstwa pośrednia	52130		G 200	1600	-	0	70	1000/1000	2/2	10/1
	28	0	Mogat-G 200 DD feingrün	wierzchn. krycia bud. drugorzędne	52130		G 200	2000	-	0	70	1000/1000	2/2	10/1
Papy bitumiczne	29	1	Mogat-Mauersperrbahn G 200 DD	uszczelnienie murów	-		G 200	1600	-	0	70	1000/1000	2/2	indywidualna

0958 - CPD - DK005/4
Załącznik 1

Papy do uszczelnień budowlanych

Rodzaj	Wiersz	Artykuł	Norma DIN	Wkładka (g/qm)	Subst. rozp. (g/qm)	Grubość (mm)	Giętkość (°C)	Odporność na spływanie (°C)	Siła rozc. l/q (N)	Wydłuż. l/q (%)	Dług./ szer.rolki (m/m)
Papy elastomerowo- bitumiczne	1	Mogaplan PYE PV 250 S 5 talk	52133	PV 250	-	5	-25	100	800/800	40/40	5/1
	2	Mogaplan PYE G 200 S4	52133	G 200	-	4	-25	100	1000/1000	2/2	5/1
	3	Mogaplan PYE V 60 S 4		GV 60	-	4	-25	100	500/400	3/3	5/1
Papy zgrzewalne	4	Mogaplan-Plus PV 5 PYE PV 250 S5 talk	≥52133	PV 250	-	5	-30	≥130	1000/1000	40/40	5/1
	5	Mogaplan-Plus G 4 PYE G 200 S 4	≥52134	G 200	-	4	-30	≥130	1000/1000	2/2	5/1
	6	Mogaplan PYE PV 200 S 4 talk	52133	PV 250	-	4	-25	100	800/800	40/40	5/1
	7	Bärenhaut V 60 S 4	52131	GV 60	-	4	0	70	400/300	2/2	5/1
	8	Bärenhaut V 60 S 5	-	GV 60	-	5	0	70	400/300	2/2	5/1
	9	Bärenhaut G 200 S 4	52131	G 200	-	4	0	70	1000/1000	2/2	5/1
Papy zgrzewalne	10	Bärenhaut G 200 S 5	52131	G 200	-	5	0	70	1000/1000	2/2	5/1
Papy uszczelniające	12	Mogat-G 200 DD besandet	52130	G 200	1600	-	0	70	1000/1000	2/2	10/1
Papy bitumiczne	17	Mogat-Mauersperrbahn G 200 DD	-	G 200	1600	-	0	70	1000/1000	2/2	10/ indywidualna